

## FISA TEHNICA A PRODUSULUI

### Chemibar AS

Vopsea hidroizolanta speciala pentru acoperisuri

Categoria: Vopsele si lacuri hidroizolante



#### DESCRIEREA PRODUSULUI

**CHEMIBAR AS** este o vopsea speciala foarte elastica ,pe baza de cauciuc acrilic, hidroizolanta utilizata pentru protejarea si decorarea durabila a acoperisurilor metalice si a elementelor metalice.

Produsul confera protectie anticoroziva de lunga durata si previne aparitia ruginii rapide. Aderenta excelenta pe suprafete metalice, permite aplicarea produsului pe orice tip de suprafata metalica (tabla galvanizata zincata), pregatita corespunzator.

#### AVANTAJE:

- Nu necesita grunduire
- Etanseaza si opreste infiltratiile de apa
- Se poate aplica direct pe rugina
- Imbunatateste semnificativ aspectul suprafetelor
- Atenuueaza zgomotele produse de ploaie si vant
- Se aplica usor prin pensulare si roluire
- Nu contine solventi organici

#### CULORI:

GRI DESHIS  
GRI MEDIU  
GRI INCHIS  
CARAMIZIU  
ROSU  
ROSU MARONIU  
MARO INCHIS  
ALBASTRU  
VERDE MEDIU  
VERDE INCHIS

#### AMBALARE:

5; 10; 20 Kg

#### UTILIZARE

CHEMIBAR AS se poate utiliza atat la exterior cat si la interior pe orice tip de suprafata metalica sau suprafata deja vopsita. Produsul se preteaza si pentru suprafete metalice foarte degradate ( cu un grad avansat de perforare) sau imbinat imperfect.

Consum real recomandat: 0,5 – 0,8 Kg / mp / 2 straturi

Produsul se aplica in 2 straturi.

#### SUPRAFETE SUPPORT:

Tabla zincata  
Tabla cositorita  
Tabla de aluminiu  
Tabla neagra  
Panouri tip sandwich  
Etc.

#### DATE TEHNICE

#### CARACTERISITICI PRODUS

Compozitie chimica

Continut substante nevolatile

Tip produs

Densitate

Vascozitate

Diluare

Subcategorie produs – Acoperiri performante monocomp.

COV

#### CARACTERISTICI ACOPERIRE

Rezistenta la apa

Rezistenta UV

Flexibilitate la rupere

#### Chemibar AS

Cauciuc acrilic

73-75 %

Monocomponent

1,45 Kg / L

15.000 – 20.000 mPas

Apa

Limita COV 140 g / L

Max. 55 g / L

>48 h

4-5 (5 maxim)

>350%

Chemibar AS

Versiune 3.1 E1

Realizat: mai 2014

ADSSOL RESINS S.R.L.

Valea Lunga, 54-56, Bucuresti,  
Romania

Tel: 0757150537; 0745230635

Email: office@adssol.ro

Web: www.chematec.ro

www.adssol.ro

## Chemibar

Vopsele si lacuri hidroizolante

**PRODUSE PERFORMANTE**

**CHEMATEC**

## FISA TEHNICA A PRODUSULUI

### Chemibar AS

Vopsea hidroizolanta speciala pentru acoperisuri

Categoria: Vopsele si lacuri hidroizolante



Presiune pozitiva apa	5 bar
Presiune negativa apa	2.5 bar
Luciu	semimat
Timp reacoperire	5 h (la 23°C)
Timp definitiv de intarire	48 h
Temperatura de aplicare varianta de vara	8 – 32 °C
Teperatura de aplicare varianta de iarna	0 – 18 °C

#### APLICAREA PRODUSULUI

##### **Pregatirea suprafetei:**

Suprafetele care vor fi vopsite trebuie sa fie uscate, stabile, desprafuite si degresate (fara ulei, grasimi sau alti contaminanti organici).

Masuri suplimentare de pregatire a suprafetelor:

- Tabla zincata veche: se degreseaza doar daca este necesar, se stabilizeaza rugina.
- Tabla zincata noua: se degreseaza toata suprafata cu degresantul Ganlox D10.
- Tabla ruginita: se indeparteaza praful de rugina.
- Tabla vopsita: se indeparteaza vopseaua instabila, iar in cazul aplicarii pe vopsele poliuretane noi, acestea trebuie tratate mecanic.

##### **Pregatire produs:**

Se curata urmele de praf sau grasimi de pe capac pentru evitarea riscului de contaminare a produsului. Produsul va fi depozitat 24 de ore in locul de aplicare la temperaturi intre 6 – 32°C. Se va amesteca produsul cu un agitator mecanic actionat electric inainte de prelevare sau diluare.

Produsul se va dilua in general cu apa intre 0 si 10 %, functie de aplicatie (0-5 % pentru aplicatii de hidroizolare si max. 10 % pentru aplicatii de decorare.

##### **Aplicarea vopselei:**

-Produsul va fi aplicat in 2 straturi, primului strat de CHEMIBAR AS cu rolul de grund, si cel de al doi-lea ca strat final la minimum 3 ore\* de la aplicarea primei acoperiri. (\* functie de temperatura mediului, acoperirea fiind gata de reacoperire cand nu mai lipeste si nu se deformeaza la atingere) -Produsul se va aplica cu trafaleti cu par scurt, bidinele sau pensule;

-*Recomandare vopsire in sistem protectiv si de reparatie:*

1 strat de CHEMIBAR AS: 0 - 5 % dilutie cu apa ca grund

1 strat de CHEMIBAR AS diluat sau nediluat pentru protectie impotriva apei si a factorilor de vreme.

-*Recomandare vopsire in sistem decorativ:*

1 strat de CHEMIBAR AS diluat: 5 – 10 % cu apa (raportat la produs net);

1 strat de CHEMIBAR AS diluat – max. 10 % cu apa (raportat la produs net).

Conditii de aplicare CHEMIBAR AS:

-Produsul cu formula de vara se va aplica la exterior la temperaturi cuprinse intre 8-32°C;

---

## FISA TEHNICA A PRODUSULUI

### Chemibar AS

Vopsea hidroizolanta speciala pentru acoperisuri

Categoria: Vopsele si lacuri hidroizolante

---



- Produsul cu formula de iarna se va aplica la exterior la temperaturi cuprinse intre 0-18°C;
- Produsul se va aplica la o umiditate a suportului mai mica de 8%;
- Produsul se va aplica la o umiditate atmosferica mai mica de 65%;
- Suportul nu trebuie sa aiba impuritati, apa, praf sau alte materiale incompatibile;
- Produsul NU se va aplica pe ploaie sau vant sau la temperaturi negative .

---

#### AMBALARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Ambalarea se realizeaza in recipiente din material plastic (PP), inchisi ermetic.

Recipienti : 5 Kg, 10 Kg, 20 kg.

Depozitarea se va face in locuri amenajate corespunzator, ferite de surse de caldura si foc la temperaturi de peste 5 °C.

Produsul nu necesita masuri speciale de transport.

---

#### VALABILITATE

12 luni de la data fabricarii, in ambalajul original inchis etans, respectand regulile de transport si depozitare.

---

#### SECURITATE

S2, S26, S46 – a se consulta Fisa cu date de securitate

---

#### CALITATE

Conform specificatiilor tehnice si a standardelor de produs.

Produsul se realizeaza la standarde de calitate:

ISO 9001:2008 si ISO14001:2005

---

Toate informatiile se bazeaza pe experienta noastra si pe teste efectuate in laborator, oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii de catre utilizatori a celor mai bune rezultate cu produsul **CHEMIBAR AS** al **ADSSOL RESINS s.r.l.** Produsele sunt destinate utilizarii profesionale si. nu ne asumam responsabilitatea pentru rezultate nesatisfacatoare, neconforme, urmare a utilizarii produsului in afara recomandarilor sale fapt pentru care recomandam testarea individuala.

Chemibar AS  
Versiune 3.1 E1  
Realizat: mai 2014

ADSSOL RESINS S.R.L.  
Valea Lunga, 54-56, Bucuresti,  
Romania  
Tel: 0757150537; 0745230635  
Email: office@adssol.ro  
Web: www.chematec.ro  
www.adssol.ro

**Chemibar**

Vopsele si lacuri hidroizolante

**PRODUSE PERFORMANTE**

**CHEMATEC**